

BRUSIVO NA STRANOVÉ LEŠTIČKY OCTO TWINCUR EG2



Brusivo OCTO TWINCUR EG2 průměr 125 nebo 150 mm je vhodné na keramiku (Dekton), aglomeráty (Technistone), žulu i mramor.

- Úchyt: bajonet (standard) nebo suchý zip (na vyžádání)
- Standardní sekvence zrnitostí: 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 a Buff Tsuya.
*Pokud jde o stroj s 5 pozicemi, vynechávají se zrnitosti 50 a 3000.
V případě žuly se začíná buď se 100, nebo pokud je hrana hodně podřezaná se zrnitostí 50. Obě zrnitosti jsou velmi agresivní!*

DŮLEŽITÉ! Zrnitosti 50 a 100 by se měly používat pouze u žuly nebo aglomerátů!

- Pro zrnitosti 50 až 500 se používá tlak 2,4 bar; od zrnitosti 1000 a výše tlak 2,8 bar.
U strojů Comandulli s více hlavami možno nastavit tlaky: 1-6 hlava tlak 2,5 bar; 7 hlava tlak 2,8 bar, 8 hlava tlak 3 bar.
- Rychlost pásu: 75 cm/min. (v závislosti na materiálu).
U keramiky (Dekton) a aglomerátů (Technistone) NASTAVTE NIŽŠÍ TLAK 2 BAR (na všechny hlavy); rychlost pásu 60 cm/min. (pokud rychlost nedělá problémy, můžete jít až na 1 m/min.).
- **POZOR!** Vždy dbejte na dostatečný přísun vody (pokud možno jak vnitřní, tak vnější chlazení).

Poznámka: Veškeré údaje a doporučení jsou pouze orientační a můžou se v závislosti na místních podmínkách lišit.