

EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE EPOXART A-5003

POPIS:

Tekutá epoxidová pryskyřice

Extra čirá epoxidová pryskyřice na tmelení a plnění přírodního kamene, nízká hustota, dobrá reakce i při nízkých teplotách, střední tvrdost. Vysoká odolnost vůči slunečnímu záření.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

Lepidlo a iniciátor musí být skladován v originálním balení. Iniciátor (část B) musí být vždy dobře uzavřen, jinak může dojít k vyschnutí. Zamezte kontaktu s jinými pryskyřicemi a iniciátory, i vytvrzenými, které mohou změnit vlastnosti lepidla. V případě použití v automatických dávkovačích, zamezte kontaktu lepidla s kovovými částmi z mědi železa apod., které mohou korodovat. Vyhněte se kontaktu lepidla s plasty z PVC, případně použijte pouze plasty odolné vůči chemikáliím.

Odměřte z plechovek A a B potřebné množství lepidla (VÁHOVÝ POMĚR). Poměr je 100+30 (s B-BB30). Dobře obě složky promíchejte. Nevracejte použité lepidlo zpět do plechovky. Používejte vždy čisté nástroje.

Ujistěte se, že kámen je suchý a čistý. V případě použití v automatických dávkovačích doporučujeme zkontrolovat míchací poměr každý den. K vyčištění nástrojů doporučujeme použít lehká rozpouštědla jako je například aceton. Při práci používejte ochranné rukavice a brýle. Po použití plechovky uzavřete.

SPECIFIKACE:

Hustota:	450-550 cps -25°C	ASTM D2196
Barva:	Max. 100 apha	ISO 6271part2
Vzhled:	Tekutý extra průhledný	
Skladovatelnost :	24 měsíců při 18-25°C (1)	

(1) Skladujte v originálním uzavřeném balení mimo dosah vysokých teplot, slunečního záření, vlhkosti a vodě.



TECHNICKÝ LIST Re-issued: 22/07/2016 rev.01

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

Strana2/2

DOSTUPNÉ VERZE: Verze AX : dostupná

Verze MX : dostupná

Verze PH : dostupná

KOMPATIBILNÍ INICIÁTORY: ABELION B-BM33, ABELION B-BB28, ABELION B-BB36, ABELION B-BR30, ABELION B-BB30

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA: Pryskyřice a iniciátor jsou chemické látky, prosím čtěte technický list a informace na obale před jejich použitím

PODMÍNKY PRO USKLADNĚNÍ: Tento produkt je možno skladovat v běžných podmínkách měsíců při 18-25°C, držte mimo přímé zdroje tepla, vlhkosti, vody a slunečního záření. Skladujte uzavřené v originálních obalech. Zamezte zmrznutí produktu.