

INICIÁTOR EPOXART B-BB30

POPIS:

Extra čirý epoxidový iniciátor na tmelení a plnění přírodního kamene, nízká hustota, dobrá reakce i při nízkých teplotách, střední tvrdost. Vysoká odolnost vůči slunečnímu záření.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

Lepidlo a iniciátor musí být skladován v originálním balení. Iniciátor (část B) musí být vždy dobře uzavřen, jinak může dojít k vyschnutí. Zamezte kontaktu s jinými pryskyřicemi a iniciátory, i vytvrzenými, které mohou změnit vlastnosti lepidla. V případě použití v automatických dávkovačích, zamezte kontaktu lepidla s kovovými částmi z mědi železa apod., které mohou korodovat. Vyhněte se kontaktu lepidla s plasty z PVC, případně použijte pouze plasty odolné vůči chemikáliím.

Odměřte z plechovek A a B potřebné množství lepidla (VÁHOVÝ POMĚR). Poměr je 100+30. Dobře obě složky promíchejte. Nevracejte použité lepidlo zpět do plechovky. Používejte vždy čisté nástroje.

Ujistěte se, že kámen je suchý a čistý. V případě použití v automatických dávkovačích doporučujeme zkontrolovat míchací poměr každý den. K vyčištění nástrojů doporučujeme použít lehká rozpouštědla jako je například aceton. Při práci používejte ochranné rukavice a brýle. Po použití plechovky uzavřete.

SPECIFIKACE:

Hustota:	30-60 cps -25°C ASTM D2196	
Barva:	max.50apha	ISO 6271part2
Vzhled:	čirý matný tekutý	
Trvanlivost:	24 měsíců při 18-25°C (1)	

(1) Skladujte v originálním uzavřeném balení mimo dosah vysokých teplot, slunečního záření, vlhkosti a vodě.

**TECHNICKÁ
CHARAKTERISTIKA:**

Poměr míchání pryskyřice + iniciátoru:	100 + 30
Doba zpracovatelnosti při 25°C :	150-180 min
Doba ztráty lepkavosti v tenké vrstvě při 40°C:	240-280 min
Doba ztráty lepkavosti v tenké vrstvě při 25°C:	300-360 min
Hustota:	0.95 kg/lit 20°C
Tvrdost:	78-80 SHORE-D stupnice
Doba pro opracování (leštění) při 25°C:	48 hodin

KOMPATIBILNÍ PRYSKYŘICE: ABELION A-9001, ABELION A-1008, ABELION A-4003,
ABELION A-5008, ABELION A-5003.

DOSTUPNÉ VERZE :

Verze AX :
není dostupná

Verze MX :
není dostupná

Verze PH :
není dostupná

**PODMÍNKY PRO
USKLADNĚNÍ:**

Tento produkt je možno skladovat v běžných podmínkách měsíců při 18-25°C, držte mimo přímé zdroje tepla, vlhkosti, vody a slunečního záření. Skladujte uzavřené v originálních obalech. Zamezte zmrznutí produktu.

**BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA:**

Pryskyřice a iniciátor jsou chemické látky, prosím čtěte technický list a informace na obale před jejich použitím
