

TECHNICKÝ LIST

Název výrobku: **MULTIPLAST**

Použití: Multiplast je tekuté a velmi flexibilní lepidlo k lepení přírodního kamene a výrobků z plastů, jako je například PVC nebo plexisklo. Vytvrzené lepidlo vysoce flexibilní a odolné. Lepidlo MULTIPLAST tvrdne velmi rychle a ukazuje vynikající přilnavost pár hodin po aplikaci. Chemická odolnost je mnohem lepší než u standardních polyesterových lepidel. Smrštění je velmi nízké, blízko nule.



Technické údaje

Viskozita cps 25 °C 20 r.p.m. (ASTM D2196)	5000-7000
Hustota při 25 °C	1,35
Vzhled	
Poměr tmelu a tužidla	100+2/3
Doba zatvrdnutí při 25 °C	3-4
Doba zpracovatelnosti při 25°C v minutách	60
Minimální teplota pro reakci	0°C
Minimální teplota použitelnosti po zatvření	0°C
Maximální teplota použitelnosti po zatvření	+90°C
Zkouška tahu (trakce) ASTM D 638	
rozpínavost	>10%
Přilnavost při 25°C na PVC po 1 hodině ASTM D451	4,0
Přilnavost při 25°C na PVC po 24 hodinách ASTM D451	4,0
Přilnavost při 25°C na leštěné sklo po 24 hodinách ASTM D451	3,5
Přilnavost při 25°C na leštěné botticino po 24 hodinách ASTM D451	7-8

Návod k použití:

Ujistěte se, že kámen je suchý a čistý a je zbaven všech nečistot. Odeberte z plechovky potřebné množství lepidla a přidejte iniciátor (2-3% vzhledem k váze). Důkladně obě složky promíchejte. Nepoužité lepidlo nevracejte do plechovky. Pokud je potřeba lepidlo dobarvit, použijte barvicí pasty k polyesterovým lepidlům nebo oxidy kovů.

Barvicí pastu přidejte před iniciátorem, důkladně promíchejte a nakonec přidejte iniciátor. Příliš velké množství přidané barvy může ovlivnit charakteristiku lepidla.

Po použití uzavřete plechovku. Skladujte lepidlo a iniciátor na suchém a stinném místě.

Trvanlivost lepidla je minimálně 6 měsíců při skladování na suchém, stinném místě při 18°-25°.

Výrobce: TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456

e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd

Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387

e-mail: info@boudacommercio.cz - www.boudacommercio.cz