



TECHNICKÝ LIST

Typ výrobku: **Polyesterový polotuhý tmel – SEMISOLIDO**

Použití:

Polyesterový nenasyčený polotuhý tmel slámové barvy určený pro tmelení a lepení mramoru, onyxu a kamene. Není určeno pro zajištění statického působení v konstrukci.

Technické údaje

TECHNICKÁ DATA	
Viskozita cps 25 °C 20 r.p.m. (ASTM D2196)	150000-250000
Hustota při 25 °C gr/cm ³	1.58
Vzhled	Tuhý barvený - slámový
Poměr míchání pryskyřice / iniciátoru	100+2/3
Doba zatvrdnutí při 25 °C v minutách	5-10 minut
Doba opracovatelnosti při 25°	15-20 minut
Minimální teplota pro reakci	0°C
Minimální teplota po vytvrzení	0°C
Maximální teplota po vytvrzení	+110°C
Test zatížení ASTM D638	
Krajní napětí v tahu Mpa	50
Roztažnost	>2%
Modulové zatížení	4000
Test ohebnosti ASTM D790	
Zatížení při přetržení Mpa	110
Přilnavost při 25°C u leštěného mramoru po 2 hodinách ASTM D451	3,5
Přilnavost při 25°C u leštěného mramoru po 24 hodinách ASTM D451	4,0

Balení litry 1 – 4 – 17
Doba skladovatelnosti při teplotě od 18 do 25 °C v originálním balení je minimální garantovaná doba skladovatelnosti 6 měsíců

Návod k použití: Odejměte z nádoby potřebné množství tmelu a přidejte nezbytné množství tužidla (100 tmelu : 3 tužidla). Lepené plochy by měly být suché a čisté. Dodržujte doporučený poměr tužidla a tmelu. Ke ztuhnutí dochází po 7-8 minutách při 20°C. Při aplikaci nejezte a nekuřte. Při zasažení očí si je vypláchněte vodou a navštivte lékaře. Při práci doporučujeme použít ochranné rukavice.

Výrobce: TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456

e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd

Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387

e-mail: info@boudacommercio.cz - www.boudacommercio.cz