



TECHNICKÝ LIST 12/06/2019 rev 03

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd, Tel.: +420 312 690 385

e-mail: info@boudacommercio.cz – www.boudacommercio.cz

ANTISLIP G

Protiskluzný nátěr na žulu a keramiku na vodní bázi.

Popis :

Antislip G je proti-skluzný nátěr na vodní bázi na žulu a keramiku. Nezanechává "film" na povrchu a mění povrch materiálu na proti-skluzný. Práce s produktem je jednoduchá s krátkým časem působení.

Návod na použití :

Produkt aplikujte pomocí hadru nebo kartáče na suchý a čistý povrch. Na velké plochy můžete použít jednohlavý leštící stroj s filcem, aby se produkt roznášel rovnoměrně. Nechte přípravek působit od 1 do 15 minut* a poté dobře opláchněte čistou vodou.

Pokud je to nutné, proveďte aplikaci 2x!

*Každý materiál reaguje jinak a čas působení závisí také na typu povrchu. Například na leštěný povrch můžete nechat ANTISLIP působit kratší čas, pokud chcete docílit pouze lehký proti-skluz a nepoškodit lesk kamene.

V některých případech může přípravek snížit lesk kamene. Proto doporučujeme při prvním použití na daném materiálu nejprve provést test na vzorku a vyzkoušet účinnost.

Po použití uzavřete nádobu.

Spotřeba přípravku: 10-15 m² na 1 litr.



Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili
Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures



TECHNICKÝ LIST 12/06/2019 rev 03

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

Technická data

Hustota při 25°C gr/cm³: 1,0

pH: 1.5- 3

Vzhled: tekutina

Skladovatelnost: 2 roky

Skladovatelnost

Tento produkt je možno skladovat v normálních podmínkách minimálně 24 měsíců při 18-30°C, držte mimo přímé zdroje tepla, vlhkosti, slunečního záření. Skladujte uzavřené v originálních obalech.

Bezpečnostní pravidla

Přípravek je chemická látka, určená pro profesionální použití. Prosim čtěte technický list a informace na obale před jejím použitím.



Informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na zkouškách prováděných v naší laboratoři a jsou správné na základě našich zkušeností. Současná data mohou být změněna bez předchozího upozornění a nebudou považována za legálně relevantní. Je odpovědností zákazníka ověřit vhodnost výrobku před použitím. Je povinností zákazníka ověřit, zda je používání produktu prováděno podle zákonů, právních předpisů, patentů země zákazníka.



Tenax Aderisce a parametri LEED ed è socio ordinario del Green Building Council d'Italia, che opera nell'ambito della progettazione e costruzione di edifici eco compatibili. Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures.