

TEFILL KIT sada na rychlou opravu kamene

Popis :

TEFILL KIT – lepidlo na bázi kyanoakrylátu s aktivátorem a bylo vyvinuto jako lepidlo na opravu přírodního kamene, mramoru, žuly, aglomerátů i keramiky. Jde o velmi rychlé lepidlo, kdy dojde ke ke spojení materiálu během několika sekund. Má vysokou přilnavost a díky své speciální viskozitě je možné jej použít i na vertikální aplikace.

Je vhodný i pro montáž přírodního kamene, dřeva, MDF a kovů.

Zvláště doporučujeme v aplikacích, které vyžadují rychlé vytvrzení.

Lepidlo lze dobarvit univerzálními barvicími pastami Tenax.



Návod k použití :

Ujistěte se, že lepený materiál je suchý, čistý a bez prachu. Aplikujte potřebné množství lepidla (po kapkách) a na druhou část použijte aktivační sprej.

Ihned po aplikaci spojte oba kusy a stiskněte na zhruba 1 minutu.

Případně zakapejte díru v kameni a nechte vytvrdnout nebo přestříkejte aktivačním sprejem.

Přebytky lepidla seříznete žiletkou případně použijte jiný způsob.

Teplota použití lepidla je mezi +5°C a +35°C.

Při práci používejte ochranné rukavice a brýle.

Po použití lepidlo uzavřete. Lepidlo a iniciátor skladujte v originálních obalech mimo sluneční záření.



TECHNICKÝ LIST / TECHNICAL DATA SHEET Re-issued: 09/10/2018

TENAX SPA VIA I° MAGGIO 226 – 37020 VOLARGNE (VR) ITALY P. +39 045 6887593 F. +39 045 6862456 tenax@tenax.it www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd, Tel.: +420 312 690 385
e-mail: info@boudacommercio.cz – www.boudacommercio.cz

Technická charakteristika :

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA	
Viskozita cps 25°C 20 r.p.m.(ASTM D2196)	1200-1800 cps
Hustota při 25°C gr/cm ³	1.06
Vzhled	Transparentní gel
Doba zatvrdnutí při 25°C v minutách	1 minuta
Minimální teplota pro reakci	+5°C
Minimální teplota použití po vytvrzení	-20°C
Maximální teplota použití po vytvrzení	+70°C
Doba skladovatelnosti při 20-25°C	12 měsíců

Skladovatelnost

Tento produkt je možno skladovat v normálních podmínkách minimálně 12 měsíců při 18-25°C. Držte mimo přímé zdroje tepla, vlhkosti, slunečního záření. Skladujte uzavřené v originálních obalech.

Bezpečnostní pravidla

Přiskyřice a iniciátor jsou chemické látky, prosím čtěte technický list a informace na obale před jejich použitím. Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní list. Lepidlo Tefill kit se v případě dotyku s pokožkou s ní okamžitě spojí. Pokud dojde k potřísnění pokožky, použijte k opláchnutí teplou vodu s mýdlem. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

UPOZORNĚNÍ!!!

Veškeré informace obsažené v tomto technickém listu jsou založeny na zkouškách prováděných v naší laboratoři a jsou správné na základě našich zkušeností. Poskytnuté informace jsou založeny na základě našich nejlepších znalostí v době jeho vydání.

Současná data mohou být změněna bez předchozího upozornění a nebudou považována za legálně relevantní.

Je odpovědností zákazníka ověřit vhodnost výrobku před použitím. Je povinností zákazníka ověřit, zda je používání produktu prováděno podle zákonů, právních předpisů, patentů země zákazníka.

Při použití s jinými přípravky je potřeba dát pozor, zda nebudou ovlivněny vlastnosti přípravku. Výrobek se doporučuje používat pouze na účel, ke kterému je určen.



Tenax follows LEED's certification parameters and is an ordinary member of the "Italian Green Building Council", that verifies that a building project meets the highest green building and performance measures