



TECHNICKÝ LIST

Název výrobku: **TOPFILL 50B – epoxidové extra transparentní lepidlo**

Aplikace:

TOPFILL je epoxidové tuhé extra transparentní lepidlo. Je vhodné na lepení a tmelení žuly, mramoru, kamene a keramiky, oceli a hliníku. Pryskyřice se lehce nanáší, má vysoký lesk a čírost. Část B má stejnou charakteristiku. Lepidlo je vhodná do exteriéru i interiéru a prakticky nežloutne.

Návod k použití:

Lepidlo a iniciátor musí být skladován v originálním balení. V případě použití v automatických dávkovačích, zamezte kontaktu lepidla s kovovými částmi z mědi železa apod., které mohou korodovat. Vyhněte se kontaktu lepidla s plasty z PVC, případně použijte pouze plasty odolné vůči chemikáliím.

Odměřte z plechovek A a B potřebné množství lepidla (VÁHOVÝ POMĚR). Dobře obě složky promíchejte. Nevracejte použité lepidlo zpět do plechovky. Používejte vždy čisté nástroje.

V případě použití v automatických dávkovačích doporučujeme zkontrolovat míchací poměr každý den.

K vyčištění nástrojů doporučujeme použít lehká rozpouštědla jako je například aceton.

Při práci používejte ochranné rukavice a brýle. Po použití plechovky uzavřete.

TECHNICKÁ DATA	
Viskozita pryskyřice část A cps 25 °C	Nestékavá pasta
Viskozita pryskyřice část B cps 25 °C	Nestékavá pasta
Hustota část A / B při 25 °C gr/cm ³	1.1/1.0
Poměr míchání pryskyřice / iniciátoru 50B	100+50
Doba zatvrdnutí při 25 °C s iniciátorem 50B	45 – 50 min.
Doba ztráty lepkavosti tenké vrstvy při 40°C; 10% vlhkosti, s iniciátorem 50B	zhruba 2 hod. 30 min. až 3 hod.
Test žloutnutí v komoře xenon 3 roky (ISO11341), s iniciátorem 50B	Nízké hodnoty
Pevnost v tahu D (1) ASTM D 2240	78-80
Klimatický test v komoře Qsun, (ASTM D904), 3 roky podmínky v exteriéru, světlo+děšť+teplotní šoky	Proběhl; nezaznamenáno odlepení pryskyřice od podkladu
Minimální teplota pro reakci	+10°C
Minimální teplota po vytvrzení	-25°C
Maximální teplota po vytvrzení	+60°C
Doba pro opracování při 25°C (leštění, řezání)	24 hodin

Výrobce: TENAX S.p.A. via I Maggio 226 / 263 37020 Volargne (VR) Italy Tel. +39 045 686 0222 Fax +39 045 686 2456
e-mail: tenax@tenax.it - www.tenax.it

Zastoupení pro ČR a Slovensko: BOUDA COMMERCIO s.r.o., Hájecká 185, 27351 Červený Újezd
Tel.: +420 312 690 385 - 386, Fax: +420 312 690 387
e-mail: info@boudacommercio.cz – www.boudacommercio.cz

Trvanlivost:

Skladujte v suchu a chladu. Při teplotě od 18 do 25°C v originálním balení je minimální garantovaná doba skladovatelnosti 12 měsíců.

Bezpečnostní pravidla:

Přiskyřice a iniciátor jsou chemické látky, prosím čtěte technický list a informace na obale před jejich použitím.